

## Tubería de 36 pulgadas x 20' PS 35 Corrugado C/Glándula

| REQUISITOS                 | UNIDAD                        | MÍNIMO                            | MÁXIMO     | NORMA                         |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| Diámetro Externo           | pulgadas                      | 38.661                            | 38.819     | ASTM F-949                    |
| Diámetro Interno           | pulgadas                      | 35.370                            | 35.580     | TUBOTEC                       |
| Espesor de pared Interna   | pulgadas                      | 0.136                             | ----       | TUBOTEC                       |
| Espesor de pared Externa   | pulgadas                      | 0.114                             | ----       | TUBOTEC                       |
| Espesor de Pared en Valle  | pulgadas                      | 0.171                             | ----       | TUBOTEC                       |
| Longitud del tubo          | pulgadas                      | 235                               | 236        | TUBOTEC                       |
| Longitud de Campana        | pulgadas                      | 8 1/2"                            | ----       | ASTM - F949                   |
| Peso del tramo con Campana | kg.                           | 233                               | 237        | TUBOTEC                       |
| Prueba Acetona             | 20 minutos                    | (Densidad de 0.7857 g/ml a 25° C) | sin ataque | ASTM - F949 Ref. ASTM 02152   |
| Resistencia Aplastamiento  | % de Deformación máxima pulg. | 40% - 14.148"                     | ----       | ASTM - F949 Ref. ASTM - D2412 |
| Resistencia al impacto     | lb. - pie                     | 140                               | ----       | ASTM - F949 Ref. ASTM - 2444  |
| Prueba de Horno            | 180° C-30 minutos             | sin gases ni rajaduras            | ----       | ASTM - F949 Ref. ASTM - F1057 |
| Rigidez                    | psi                           | 35 (5% de deformación)            | ----       | TUBOTEC Ref. ASTM - D2412     |
| Sellado de Junta           | psi                           | 10.8 (con Agua por 1 hora)        | sin fugas  | ASTM - F949 Ref. ASTM - 3212  |

### Características

- Fabricadas en PVC
- Tubería internamente lisa y en su exterior corrugada
- Rigidez de 35 PSI mínimo
- De fácil instalación
- Son resistentes a la abrasión
- En diámetros desde 18" hasta 42"



Marcación del tubo:

TUBOCORR 36" PS 35 PSI PVC 12454 TUBOTEC USO ALCANTARILLADO HECHO EN PANAMA FECHA HORA TELÉFONO TURNO